



PRIMER

LA BASE POUR UN MUR LISSE

PRIMAIRE TRÈS COUVRANTE POUR L'INTÉRIEUR

La PRIMER de Muurverf Fabriek est une primaire à base d'eau pour les murs et plafonds intérieurs. Idéale comme première couche sur des surfaces nouvellement enduites. Peut également être utilisée sur des surfaces déjà peintes.

APPLICATION

Grâce à son haut pouvoir couvrant et à son adhérence, elle constitue une bonne base. Une seule couche suffit pour un résultat optimal et net. Peut être utilisée sur : nouveaux enduits, béton, béton cellulaire, plaques de plâtre, briques et surfaces déjà peintes avec une peinture murale-plafond.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Très bonne couverture. Une seule couche suffit avec une peinture murale.
- Bonne adhérence sur les surfaces nouvellement enduites.
- Peut être utilisée comme première couche sur des surfaces peintes.
- Facilite l'application de la couche de peinture MUURVERF ou MUURVERF CLEAN.

DONNÉES D'APPLICATION

GÉNÉRALITÉS

La couleur, l'épaisseur de la couche appliquée et les conditions peuvent affecter les caractéristiques du produit.

Veuillez tenir compte des conditions suivantes pour un bon séchage du produit :

- Bien mélanger avant utilisation.
- Une humidité relative maximale de 85 %.
- Une température ambiante et de surface entre 10°C et 25°C.
- La température de la surface doit être au moins de 3°C supérieure au point de rosée.
- Assurez une ventilation adéquate.

PINCEAU

Appliquez la PRIMER avec un pinceau adapté à la peinture à base d'eau.

ROULEAU

Appliquez la PRIMER avec un rouleau adapté. Tenez compte de la surface et du résultat final souhaité.

Surface lisse : Hauteur de poil de 8 mm
Surface rugueuse : Hauteur de poil de 14-18 mm

PISTOLET À PEINTURE

Diamètre de l'orifice : 0,015 pouce – 0,019 pouce
Angle de pulvérisation : 40, 50 ou 60 degrés
Pression de pulvérisation : Basse pression (LP FF of HEA) : 80-140 bar
Haute pression : 160-220 bar

DILUTION ET NETTOYAGE

La PRIMER est prête à l'emploi. Vous souhaitez néanmoins le diluer ? Consultez les CONSEILS pour plus d'informations. Nettoyez immédiatement le matériel utilisé avec de l'eau courante propre.





PRIMER

LA BASE POUR UN MUR LISSE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LIANT	Dispersion acrylique.	
FINITION	Mat.	
COUVRANCE	Bonne.	
RENDEMENT	Pinceau & rouleau	8-10 m ² /litre.
	Pistolet à peinture	5-6 m ² /litre.
SÉCHAGE (à 20°C)	Sec hors poussière	Après environ : 1 heure.
	Recouvrable	Après environ : 6 heures.
RECOUVREMENT	Recouvrable avec toutes les peintures murales à base d'eau.	

DONNÉES DU PRODUIT

COULEUR	Blanc.
CONDITIONNEMENT	10 litres.
STOCKAGE	Conservez la PRIMER dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.
CONSERVATION	Environ 18 mois dans un emballage non ouvert.

PRÉTRAITEMENT ET FINITION

GÉNÉRAL

- Les surfaces doivent être colmatées, résistantes et complètement durcies.
- La PRIMER n'adhère pas sur une surface humide. La surface doit donc être sèche.
- Pourcentage d'humidité maximum : surfaces en plâtre : 1 %, surfaces pierreuses : 4 %.
- Réparez les surfaces si nécessaire avec un produit de réparation adapté.
- Fermez les joints avec du mastic acrylique.
- Par sécurité, vérifiez toujours la résistance de la surface en effectuant un test d'adhérence.
- Consultez les CONSEILS pour des astuces et des informations pratiques.





PRIMER

LA BASE POUR UN MUR LISSE

SURFACE	PRÉPARATION	PRÉTRAITEMENT	FINITION
ENDUIT - BÉTON - BÉTON CELLULAIRE - BRIQUE - PLAQUES DE PLÂTRE			
Poudrage fort	Enlevez toutes les parties lâches et poudreuses à l'aide d'un balai brosse. Essayez autant que possible de dépoussiérer la surface. Éliminez toutes les saletés éventuelles.	Traitez la surface avec PRIMER.	Terminez le travail avec MUURVERF ou MUURVERF CLEAN.
Poudrage léger			
Très absorbant			
Absorbant	Éliminez toutes les saletés éventuelles.		
Non poudrage et/ou non absorbant			
Surfaces peintes	Éliminez toutes les saletés éventuelles.	Préparez la surface avec PRIMER, MUURVERF ou MUURVERF CLEAN.	

SANTÉ – ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

RECYCLAGE	Le seau est fabriqué à 100 % à partir de plastique recyclé.
ÉNERGIE VERTE	La PRIMER est produite avec 100 % d'énergie verte.
VALEUR LIMITE UE	Ce produit satisfait à la valeur limite UE maximale de A/a : 30 g/l COV (2010).
SÉCURITÉ	Les principales informations de sécurité sont indiquées sur l'étiquette. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.demuurverffabriek.nl .
UTILISATION	Travaillez toujours en toute sécurité. Utilisez des équipements de protection individuelle. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'informations. Il est dommage de gaspiller de la peinture. Essayez d'estimer au mieux la quantité de peinture nécessaire. Nettoyez les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Essayez d'économiser l'eau autant que possible. Ne jetez jamais l'eau dans les toilettes ou dans l'évier. Évacuez les eaux usées conformément à la législation nationale. Ne jetez jamais les anciens emballages avec les ordures ménagères. Suivez les règles de tri conformément à la législation nationale.

