



PRIMER

DE BASIS VOOR EEN STRAKKE MUUR

ZEER GOED DEKKENDE PRIMER VOOR BINNEN

De Muurverffabriek PRIMER is een watergedragen primer voor muren en plafonds binnen. Een perfecte eerste laag bij bijvoorbeeld nieuw gestucadoorde ondergronden. Ook te gebruiken wanneer een ondergrond al geschilderd is.

TOEPASSING

Door de hoge dekking en kleefkracht ontstaat een goede basis. Hoeft maar 1x te worden afgewerkt voor een optimaal en strak resultaat. Te gebruiken op: nieuw pleisterwerk, beton, gasbeton, gipsplaten, baksteen en ondergronden die al geschilderd zijn met een muur-plafondverf.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede dekking. Hoeft maar 1x te worden afgewerkt met een muurverf.
- Goede hechting op nieuwe - gestucadoorde - ondergronden.
- Kan worden gebruikt als eerste laag op geschilderde ondergronden.
- Zorgt ervoor dat MUURVERF of MUURVERF CLEAN makkelijker kan worden aangebracht.

VERWERKINGSGEGEVENS

ALGEMEEN

De kleur, aangebrachte laagdikte en omstandigheden kunnen de eigenschappen veranderen. Houd rekening met de volgende voorwaarden voor een goede droging van het product:

- Goed roeren voor gebruik.
- Een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
- Een ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

KWAST

Breng PRIMER aan met een kwast welke geschikt is voor watergedragen verven.

ROLLER

Breng PRIMER aan met een geschikte roller. Denk hierbij aan de ondergrond en gewenst eindresultaat.

Gladde ondergrond: Poolhoogte - 8mm
Grove ondergrond: Poolhoogte - 14-18 mm

VERFSPUIT

Spuitopening: 0,015 inch – 0,019 inch
Spuihoek: 40, 50 of 60 graden
Spuitedruk: Lage druk (LP FF of HEA spuittip): 80-140 bar
Hoge druk: 160-220 bar

VERDUNNING & REINIGING

PRIMER is gebruiksklaar. Toch wat verdunnen? Check de TIPS & TRICKS voor meer informatie. Reinig gebruikt materiaal direct na gebruik met schoon leidingwater.





PRIMER

DE BASIS VOOR EEN STRAKKE MUUR

PRODUCTGEGEVENS

BINDMIDDEL	Acrylaatdispersie.		
GLANSGRAAD	Mat.		
DEKKRACHT	Zeer goed.		
RENDEMENT	Kwast & Rol	8-10 m ² /liter.	
	Verfspuit	5-6 m ² /liter.	
DROGING (bij 20°C)	Stofdroog	Na ongeveer: 1 uur.	
	Overschilderbaar	Na ongeveer: 6 uur.	
OVERSCHILDEREN	Overschilderbaar met alle watergedragen muurverven.		

ARTIKELGEGEVENS

KLEUR	Wit
VERPAKKING	10 liter.
OPSLAG	Bewaar PRIMER op een koele, droge en vorstvrije plek.
HOUDBAARHEID	In een ongeopende verpakking ongeveer 18 maanden.

VOORBEHANDELING & AFWERKING

ALGEMEEN

- Ondergronden dienen afgebonden, draagkrachtig en volledig uitgehard te zijn.
- Op een natte ondergrond hecht PRIMER niet. De ondergrond moet dus droog zijn.
- Maximaal vochtpercentage: gips gebonden ondergronden: 1%, steenachtige ondergronden: 4%
- Waar nodig ondergrond herstellen/repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Dicht naden af met acrylaatkit.
- Test -voor de zekerheid- altijd de draagkracht van de ondergrond door middel van een hechtproef.
- Check de TIPS & TRICKS voor handige weetjes en praktische informatie.





PRIMER

DE BASIS VOOR EEN STRAKKE MUUR

ONDERGROND	VOORBEREIDING	VOORBEHANDELING	AFWERKING
PLEISTERWERK – BETON – GASBETON – BAKSTEEN - GIPSPLATEN			
Sterk poederend	Verwijder alle loszittende, poederende delen met behulp van een stoffer. Probeer zoveel als mogelijk de ondergrond stofvrij te maken. Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met PRIMER.	Werk het geheel af met MUURVERF of MUURVERF CLEAN.
Licht poederend			
Sterk zuigend			
Licht zuigend	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.		
Niet poederend en/of zuigend			
Geschilderde ondergronden	Verwijder alle mogelijke aanwezige vervuilingen of verontreinigingen.	Behandel de ondergrond voor met PRIMER, MUURVERF of MUURVERF CLEAN.	

GEZONDHEID – MILIEU & VEILIGHEID

- RECYCLING** De emmer is voor 100% gemaakt van gerecycled plastic.
- GROENE ENERGIE** PRIMER is geproduceerd met 100% groene energie.
- EU-GRENSWAARDE** Dit product voldoet aan de maximale EU-grenswaarde van A/a: 30 g/l VOS (2010).
- BREEAM** Voldoet aan BREEAM HEA 9. Valt binnen de emissienorm Fase II (g/l(*)) voor organische oplosmiddelen welke beschreven staan in het Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, bijlage 2-A.
- VEILIGHEID** De belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Zie voor meer veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op www.demuurverffabriek.nl
- GEBRUIK** Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Het is zonde om verf weg te gooien. Probeer zo goed als mogelijk in te schatten hoeveel verf er nodig is. Maak het gereedschap direct na gebruik schoon met water. Probeer zuinig met het water om te gaan. Spoel het water nooit door het toilet of de gootsteen. Voer het afvalwater af in overeenstemming met de landelijke wetgeving. Gooi oude verpakkingen nooit weg bij het huisvuil. Voer het af conform de landelijke wetgeving.

