



## OMSCHRIJVING

Een uitstekend dekkende, matte, afschrobbare muur- en plafondverf.

## BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN

- ✓ Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300
- ✓ Erg goed dekkend
- ✓ Zeer goed afwas- en afschrobbaar
- ✓ Zeer gemakkelijk te verwerken
- ✓ Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen

## TOEPASSING

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, etc..

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	Acrylaatdispersie.
Dichtheid	1,42 kg per liter.
Theoretische rendement	10 m <sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond en verwerking
Schrobvastheid	Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300 (na 28 dagen droging).
Glansgraad	Mat.
Houdbaarheid	Circa 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren.

## VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, verroller of airless verfspuit.
Spuitapplicatie	Breng SUPREME-DEK MUREN & PLAFONDS CLEAN aan met behulp van een lage druk spuit tip (Wagner HEA of Graco FF LP)
Spuitopening	0,017-0,019 inch
Spuithoek	40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)
Verwarmd	Tot maximaal 40°C
Spuitdruk	80-140 bar (bij gebruik van een lage druk spuit tip)
Droging bij 20°	Na circa 1 uur stofdroog Na circa 12 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal: >10°C en R.V. 75%.
Verdunning kwast/roller	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met schoon leidingwater.
Verdunning spuitapplicatie	5-10% verdunnen met schoon leidingwater.



## LEVERING

Verpakking  
Kleur

10 liter.  
Wit, RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016.

## SYSTEMEN

Voorbehandeling

Ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn. Indien nodig ontvetten. Loszittende delen verwijderen. Eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen.

Goed roeren voor gebruik.

Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met SUPREME-DEK MUREN & PLAFONDS PRIMER.

Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen voorbehandeld te worden met een impregneerfixeermiddel.

Afwerking

Afhankelijk van de ondergrond het geheel afwerken met 1 of meerdere lagen SUPREME-DEK MUREN & PLAFONDS CLEAN.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie veiligheidsinformatieblad.