



OMSCHRIJVING

Extra dekkende voorstrijk.

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN

- ✓ Extra gepigmenteerd voor een goede dekking
- ✓ Egaliseert zuigingsverschillen
- ✓ Beperkt het indringen van de verflaag in de ondergrond
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Verhoogt de opentijd van de afwerklaag

TOEPASSING

Extra dekkende voorstrijk geschikt voor metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton. Bij (licht) poederende en/of zuigende ondergronden voorstrijken met een impregneer- of fixeermiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	Acrylaatdispersie.
Dichtheid	1,4 kg per liter.
Theoretische rendement	8-10 m ² per liter, afhankelijk van de ondergrond en verwerking
Glansgraad	Mat.
Houdbaarheid	Circa 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, verfroller of airless verfspuit.
Spuitapplicatie	
Spuitopening	0,017-0,019 inch
Spuithoek	40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)
Verwarmd	Tot maximaal 40°C
Spuitdruk	80-140 bar (bij gebruik van een lage druk spuit tip) 180-220 bar (bij gebruik van een hoge druk spuit tip)
Droging bij 20°	Na circa 1 uur stofdroog Na circa 12 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal: >10°C en R.V. 75%.
Verdunning kwast/roller	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met schoon leidingwater.
Verdunning spuitapplicatie	5-10% verdunnen met schoon leidingwater (bij gebruik van een lage druk spuit tip. Onverdund bij gebruik van een hoge druk spuit tip.



LEVERING

Verpakking 10 liter.
Kleur Wit

SYSTEMEN

Voorbehandeling Ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn. Indien nodig ontvetten. Loszittende delen verwijderen. Eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen.
Goed roeren voor gebruik.

Afwerking SUPREME-DEK MUREN & PLAFONDS PRIMER dun en egaal aanbrengen. Na droging afwerken met een SUPREME-DEK MUREN & PLAFONDS product naar keuze.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie veiligheidsinformatieblad.