



## OMSCHRIJVING

Uitstekend dekkende, matte, allround muur- en plafondverf voor binnen.

## BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN

- ✓ Super dekkend
- ✓ Uitstekend afwasbaar
- ✓ Geurarm
- ✓ Zeer goed verwerkbaar
- ✓ Spat- en aanzetvrij
- ✓ Lange opentijd
- ✓ Volledig oplosmiddel- en weekmakervrij

## TOEPASSING

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Geschikt voor de afwerking van plafond en wandafwerking, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, etc..

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	Vinylcopolymeerdispersie
Dichtheid	1,49 kg per liter.
Theoretische rendement	10 m <sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond en verwerking
Glansgraad	Mat.
Houdbaarheid	Circa 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren.

## VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, verfroller of airless verfspuit.
Spuitapplicatie	
Spuitopening	0,017-0,019 inch
Spuithoek	40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)
Verwarmd	Tot maximaal 40°C
Spuitdruk	180-220 bar (bij gebruik van een hoge druk spuit tip)
Droging bij 20°	Na circa 1 uur stofdroog Na circa 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal: >10°C en R.V. 75%.
Verdunning kwast/roller	Gebruiksklaar. Eventueel verdunnen met schoon leidingwater.
Verdunning spuitapplicatie	Bij voorkeur onverdund verspuiten. Indien noodzakelijk 5% verdunnen met schoon leidingwater.



## LEVERING

Verpakking

10 liter.

Kleur

Wit, RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010 en RAL 9016

## SYSTEMEN

Voorbehandeling

Ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn. Indien nodig ontvetten. Loszittende delen verwijderen. Eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen.

Goed roeren voor gebruik.

Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met SUPREME-DEK MUREN & PLAFONDS PRIMER.

Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen voorbehandeld te worden met een impregneerfixeermiddel.

Afwerking

Afhankelijk van de ondergrond het geheel afwerken met 1 of meerdere lagen SUPREME-DEK MUREN & PLAFONDS.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie veiligheidsinformatieblad.